

IBYLAPOX

Beständigkeit gegen Lösungsmittel

Härtungsbedingungen: 7 Tage bei Raumtemperatur
5 Stunden bei 50° C
1 Stunde bei 100° C

Lagerzeit: 12 Monate

Prüfung: Druckfestigkeit
ohne Lösungsmittelinwirkung = 100 %

Lagerung in	Restdruckfestigkeit [%]
Salzsäure 10 %	88
Ammoniak 10 %	88
Dest. Wasser	88
Xylol	100
MIBK	77
Ethylglykolacetat	57
Methanol	unbest.
Milchsäure	73